



ELEMENTTIPINNAN LIMUTUS

ALSECCO ERISTERAPATTU BETONIELEMENTTIRATKAISU



NARMAPINNOITUS OY
040-7646648 / 040-7646649

Paattistentie 947, 21330 Paattinen
www.alseccofinland.fi





Edistyksellistä julkisivutekniikkaa !

alsecco eristerapatun
betonielementtiratkaisun
lamellieristeet suojataan
UV-säteilyn vaikutukselta
tehtaalla ohuella kerroksella
järjestelmän pohjalaastia
Armatop MP.

Ennen suojalaastin levitystä
tarkastetaan, että eristepinta
on ehyt ja puhdas.

Tilkitään tarvittaessa eriste-
materiaalilla ja puhdistetaan
harjalla / imurilla.

Eristepinnalle levitetään käsin
tai rappauspumpulla ohut kerros,
1-2 mm laastia.

Laasti levitetään tasaiseksi
kerrokseksi tasoituslastalla
tai liipillä kevyin liikkein.

Kun limutuskerros on kuivunut,
elementit voidaan kuljettaa
kohteeseen.

Elementit voivat olla talven yli
limupinnalla ja rappaus tehdään
säiden salliessa.

