

Alsicolor CrylTECT -ice

Pinnoite betonipinnoille, puhtasakrylaatti julkisivumaali, "talvituote"

Käyttöalue	Betonipinnoille, eristerappausjärjestelmään ja koriste-profiilien maalaukseen soveltuva maali. Soveltuu hyvin myös sokkelialueille. Lisätty aineita, jotka täyttävät 'talvi'olosuhteiden vaatimukset.															
Ominaisuudet :	<ul style="list-style-type: none"> - työskentelylämpötila + 1 C - +15 C - nopeastikuivuvaa aina 95 % ilmankosteuteen saakka - korkea diffuusionvastuskyky hiilidioksidia vastaan - korkea vesihöyrynläpäisykyky - hyvä peittävyys - matta - säänkestävä, pesunkestävä, viistosateenkestävä - sisältää erityistä pigmenttiä, joka hajottaa orgaanisia aineita (fotokatalyyttinen vaikutus) - vettähylkivä - erinomainen suoja ympäristövaikutuksia vastaan - korkea varmuus mikro-organismeja vastaan (kahdella käsittelykerralla) - sävyt alsecco creative colour system –värikartan mukaisesti 															
Tekniset tiedot :	Sideaine :	Puhtasakrylaatti														
	Tiheys:	Ominaispaino n. 1,5 g / cm ³														
	Luokitus BFS Merkblatt 2 6 mukaan :	Luokka A														
	Tiheys:	Ominaispaino n. 1,5 g / cm ³														
	Kapillaarinen vedenimukyky:	w < 0,1 kg/m ² /h ^{1/2}														
		Luokka W ₃ (matala) DIN EN 1062														
	Diffuusionvastusluku:	CO ₂ S _d n. > 50 m														
		H ₂ O höyry S _d n. < 4,0 m														
Valmistelut :	<p>Alustan esikäsittely :</p> <p>Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhtas ja vapaa tartuntaa haittaavista aineksista.</p> <p><u>Alustan esikäsittely seuraavasti :</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Betoni ja mineraaliset pohjalaastit</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Ylitasoituslaasti</td> <td>ei mitään</td> </tr> <tr> <td>Mineraaliset pohjalaastit, vanhat</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Mineraaliset ja keinohartsipinnat, vanhat</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Mineraaliset ja keinohartsipinnat, uudet</td> <td>ei mitään</td> </tr> <tr> <td>Liituuntuneet vanhat maalipinnat</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Irralliset maalipinnat</td> <td>poistetaan</td> </tr> </table>		Betoni ja mineraaliset pohjalaastit	Hydro-Tiefgrund	Ylitasoituslaasti	ei mitään	Mineraaliset pohjalaastit, vanhat	Hydro-Tiefgrund	Mineraaliset ja keinohartsipinnat, vanhat	Hydro-Tiefgrund	Mineraaliset ja keinohartsipinnat, uudet	ei mitään	Liituuntuneet vanhat maalipinnat	Hydro-Tiefgrund	Irralliset maalipinnat	poistetaan
Betoni ja mineraaliset pohjalaastit	Hydro-Tiefgrund															
Ylitasoituslaasti	ei mitään															
Mineraaliset pohjalaastit, vanhat	Hydro-Tiefgrund															
Mineraaliset ja keinohartsipinnat, vanhat	Hydro-Tiefgrund															
Mineraaliset ja keinohartsipinnat, uudet	ei mitään															
Liituuntuneet vanhat maalipinnat	Hydro-Tiefgrund															
Irralliset maalipinnat	poistetaan															
Työskentely :	<p>Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla kahteen kertaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. käsittely n. 10 % vedellä ohennettuna. 2. käsittely max. 5 % vedellä ohennettuna. <p>Levittääkää märkää märälle.</p>															
Menekki :	<p>n. 0,10 - 0,15 l / m² / sivelykerta.</p> <p>Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta. Vähimmäiskerros-paksuus 200 µm.</p>															

Työskentelyolosuhteet : Työskentely +1 C :n - +15 C:n lämpötiloissa.

Kuivumisaika : Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 24- 48 h.

Värisävy : Valkoinen ja sävytetty alsecco –värikartan mukaisesti.
Värisävyn varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää yhtenäisille pinnoille saman tuote-erän pinnoitteita.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset: Pakkaukset : 15 l PE-sanko, täysi lava 360 l.
Viikot, jolloin saatavilla, tiedusteltava erikseen.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.

VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (Kat.A/c) on 40 g/l (2010)
Tämän tuotteen VOC on < 40 g/l.

Turvallisuusohjeet: R 52/53 : Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia seurauksia vesiympäristölle.
S 2 : Pitäkää tuote poissa lasten ulottuvilta.
S 26 : Silmäkosketuksessa huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin.
S 28 : Ihokosketuksessa pestävä välittömästi vedellä ja saippualla.
S 29: Ei saa kaataa viemäriin.