

Alsicolor Finish

Julkisivumaali

Käyttöalue	Julkisivumaali mineraalisille-, silikoniharsi- ja keinohartsirappauspinnoille. Soveltuu koriste Profiilien maalaamiseen.													
Ominaisuudet :	<ul style="list-style-type: none"> - säänkestävä, vettähylkivä - korkea vesihöyrynläpäisykyky - hyvä peittävyys - matta - sävyt alsecco creative colour system –värikartan mukaisesti 													
Tekniset tiedot :	Sideaine : Silikonihartsiemulsio, akryylihartsidispersio Luokitus BFS Merkblatt 26 mukaan : Luokka A Tiheys: Ominaispaino n. 1,5 – 1,6 g / cm ³ Kapillaarinen vedenimukyky: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{1/2}$ Diffuusionvastusluku: S_d n. 0,07 m DIN EN ISO 7783 Luokka W ₃ (matala) DIN EN 1062 Luokka V ₁ (korkea 9 DIN EN 1062)													
Valmistelut :	Alustan esikäsitteily : Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas ja vapaa tartuntaa haittaavista aineksista. Alustan esikäsitteily seuraavan taulukon mukaisesti :													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>alusta</th> <th>esikäsitteily</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, rapautunut</td> <td>Hydro Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, uudenveroinen</td> <td>Ei mitään</td> </tr> <tr> <td>Mineraalinen pohjalaasti, rapautunut</td> <td>Hydro Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Vanha julkisivupinta, liituuntunut</td> <td>Hydro tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Ei kantava vanha julkisivupinnoite</td> <td>poistetaan</td> </tr> </tbody> </table>	alusta	esikäsitteily	Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, rapautunut	Hydro Tiefgrund	Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, uudenveroinen	Ei mitään	Mineraalinen pohjalaasti, rapautunut	Hydro Tiefgrund	Vanha julkisivupinta, liituuntunut	Hydro tiefgrund	Ei kantava vanha julkisivupinnoite	poistetaan	
alusta	esikäsitteily													
Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, rapautunut	Hydro Tiefgrund													
Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, uudenveroinen	Ei mitään													
Mineraalinen pohjalaasti, rapautunut	Hydro Tiefgrund													
Vanha julkisivupinta, liituuntunut	Hydro tiefgrund													
Ei kantava vanha julkisivupinnoite	poistetaan													
Sekoitusuhteet :	Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 5 % vedellä.													
Työskentely :	Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Maalata yhtäjaksoisesti märkää märälle. Maalaus kahteen kertaan, kun alustan ja maalin HBW- arvojen ero > 10 %.													
Menekki :	n. 0,16 - 0,22 l / m ² / sivelykerta. Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.													
Työskentelyolosuhteet :	Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een. Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa. Huomioikaa, että sitoutuminen tapahtuu kovalla tuulella nopeammin. Myöskään alusta ei saa olla lämmin. Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon. Korkeissa lämpötiloissa ja kovalla tuulella ei pinnoitusta voi tehdä.													

On tärkeä varmistaa, että minimilämpötilaa noudatetaan.
Mikäli maalia käytetään olosuhteissa, joissa lämpötila voi olla < 5 C:ta, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti ice- tuotetta.

Kuivumisaika : Lämpötilasta ja ilmankosteudesta n. 8 h.

Värisävy : Valkoinen ja sävytetty alsecco –värikartan mukaisesti.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Tuotenumero : 877543 / 877540
Pakkaukset : 15 l PE-sanko, täysi lava 360 l.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.

VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (Kat.A/c) on 40 g/l (2010)
Tämän tuotteen VOC max on 40 g/l.

Turvallisuusohjeet:

- R 52/53 : Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia seurauksia vesiympäristölle.
- S 2 : Pitäkää tuote poissa lasten ulottuvilta.
- S 26 : Silmäkosketuksessa huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin.
- S 28 : Ihokosketuksessa pestävä välittömästi vedellä ja saippualla.
- S 29: Ei saa kaataa viemäriin.