

Alsicolor Metallic

Akryylihartsiulkisivumaali

Käyttöalue Kiiltävä , vesiohenteinen julkisivumaali metalli-efektillä orgaanisille laastipinnoille.

Ominaisuudet :

- kestävä ilmanrasituksia vastaan
- hyvä vedenhylkimiskyky
- korkea vesihöyrynläpäisykyky, erinomainen vesihöyrynläpäisykyky DIN EN 1062 muk.
- hyvä peittokyky
- metallinen, kiiltävä ulkonäkö
- UV- kestävä
- korkea varmuus mikro-organismeja vastaan
- ei liituunnu
- hankauksen kestävä

Tekniset tiedot :

Sideaine : Puhdasakrylaatti
Luokitus BFS Merkblatt 26 mukaan : Luokka A
Kapillaarinen vedenimukyky: $w < 0,05 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{1/2}$
Luokka W₃ (matala) DIN EN 1062
Diffusionvastusluku: Luokka V₂ DIN EN 1062

Valmistelut :

Alustan esikäsitellyt :
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas.
Alustan laastipinnan tulee olla kuiva, sillä liian kostea alusta häiritsee maalikerrosten kuivumista.

Sekoitusuhteet : Käyttövalmista.

Työskentely :

Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

1. käsittely Alsicolor – maalilla n. 5 % vedellä ohennettuna. halutulla sävyllä.
2. käsittely Alsicolor Metallic –maalilla halutulla sävyllä.

Alsicolor Metallic –maalilla tehdään vain yksi käsittelykerta, läikikyyriskin vähentämiseksi.

Metalli-efekti saadaan aikaan pigmenttihiukkasilla.

Huolellinen työskentely on välttämätöntä tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Menekki :

1. käsittely Alsicolor n. 0,18 - 0,23 l / m²
2. käsittely Alsicolor Metallic n. 0,15 – 0,17 l / m²

Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.



Työskentelyolosuhteet :	Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een. Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa. Huomioikaa ,että sitoutuminen tapahtuu kovalla tuulella nopeammin. Myöskään alusta ei saa olla lämmin. Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon. Korkeissa lämpötiloissa ja kovalla tuulella ei pinnoitusta voi tehdä.
Kuivumisaika :	Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen n. 8 h.
Värisävy :	Hopeametalli, muut sävyt tiedustelujen mukaan
Työvälineiden puhdistus :	Tuoreena vedellä.
Toimitukset :	Pakkaukset : 15 l PE-sanko, täysi lava 360 l.
Muuta :	Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. ½ vuotta. VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (Kat.A/c) on 40 g/l (2010) Tämän tuotteen VOC max on 15 g/l.
Turvallisuusohjeet:	R 52/53 : Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia seurauksia vesiympäristölle. S 2 : Pitäkää tuote poissa lasten ulottuvilta. S 26 : Silmäkosketuksessa huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin. S 28 : Ihokosketuksessa pestävä välittömästi vedellä ja saippualla. S 29: Ei saa kaataa viemäriin.
