

Tiilijäljitelmälaatat

Klinkkerijäljitelmälaatat alsecco lämpörappausjärjestelmiin ja pinnoituksiin

Käyttöalue Koristeellinen, ulkonäöltään klinkkerinomainen laatta alseccon lämpörappausjärjestelmiin ja pinnoituksiin.

Ominaisuudet :

- käsintehty korkealaatuisista raaka-aineista
- ohuutensa (3 mm) vuoksi erityisen sopiva lämpörappausjärjestelmiin
- tiilenkaltainen ulkonäkö mahdollistaa upeat julkisivusuunnitelmat ; kuusi väriä ja kaksi kokoa
- säänkestävä
- diffuusionvastusluku : S_d n. 0,45 m DIN EN ISO 7783 mukaisesti (laatta + kiinnityslaasti AF n. 7 mm)

Työskentely :

Valmistelevat työt :

Merkittää pinnoitettavalle alueelle korkeusmerkit ja laattajako, huomioi ikkuna- ja oviaukot.

Korkeusetenemät laatan mukaan :

NF normaaliformaatti 330 mm (4 x 71 mm laatta + 4 x 12 mm saumaa)

DF ohutformaatti 320 mm (5x 52 mm laattaa ja 5x12 mm saumaa)

Alustan esikäsittely :

Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen, puhdas ja vapaa kaikista tartuntaa haittaavista epäpuhtauksista.

Laattojen kiinnittäminen :

Levittää lastalla kiinnityslaasti AF:ää laatoitettavalle alueelle.

Kammatkaa laasti auki hammaslastalla (4x6 tai 5x5).

Levittää laastia vain sellaiselle alueelle, jonka ehditte laatoittaa ennen laastin nahoittumista.

Liuuttakaa laatta kiinnityslaastiin, jättäkää suunnitellut saumavälit ja painakaa laatta hyvin paikoilleen. Parhaiten työskentely sujuu ylhäältä alas, aloittaen nurkasta.

Käyttäkää kosteaa, litteää harjaa / pensseliä saumojen tasoittamiseen. Siloitelkaa tarkasti laastin ja laatat liittymiskohta jotta saadaan vedenkestävä sidos laastin ja laatan välille.

Saumat tulee viimeistellä ennen kuin laasti on kuivunut. Harjatkaa pinta poistaaksenne irralliset laastikokareet laatoista.

Menekki :

Laajemmille alueille :

NF : n. 48 kpl / m²

DF: n. 66 kpl / m²

Tarkka menekki riippuu laatoituskaavasta ja saumojen leveydestä.

Työskentelyolosuhteet :

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een. Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa, sateella tai kovalla tuulella.

Kuivumisaika: Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 24 – 72 h.

**Työvälineiden
puhdistus :**

Tuoreena vedellä.

Toimitukset :

Mallit :

NF: 71 x 240
71 x 115 x 240 kulmapala 4/4
71 x 115 x 175 kulmapala ¾DF: 52 x 240
52 x 115 x 240 kulmapala 4/4
52 x 115 x 175 kulmapala ¾Pakkaukset : Laatat n. 3 m² / pakkaus NF 36 kpl DF 48 kpl
Kulmapalat 3 jm / pakkaus**Värit :**DF, NF
Off white
Antik
Brandenburg
Dithmarchen
Friesland
Juist
Mecklenburg
Oldenburg
Rotbunt
Sylt
Westerwald

alsecco tiilijäljitelmälaatta on käsintehty, yksilöllisesti valmistettu tuote, jossa saattaa olla vaihtelua värin ja koon suhteen.

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote

Narmapinnoitus OyPaattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.