

Koristeprofiilit

Profiilit julkisivun koristeluun

Käyttöalue	Pinnoitetut julkisivuprofiilit, jotka on valmistettu EPS-eristeestä.
Ominaisuudet :	<ul style="list-style-type: none">- erinomainen ulkonäkö ja tekninen laatu erityisen pinnoitteen ansiosta- säänkestävä- laaja valikoima; 15 vakio muotoa- voidaan pinnoittaa Alsicolor Cryltec -maalilla- helppo kiinnittää profiiliiliimalla
Tekniset tiedot:	Polystyreenistä valmistetut muotolistat, jotka on pinnoitettu orgaanisella pinnoitteella.
Valmistelut :	<p>Valmistelevat työt :</p> <p>Poistakaa pöly ja tartuntaa heikentävät ainekset koristeprofiilista. Mitatkaa sopiva pituus profiilista. Suosittelemme karbiditeräisen metallisahan käyttöä .</p> <p>Alustan esikäsitely :</p> <p>Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas ja vapaa kaikista tartuntaa haittaavista epäpuhtauksista. Julkisivun eristerappausjärjestelmissä liimaa profiilit tähän soveltuvan verkotuskerroksen päälle. Ei sovellu ANB kevytlaastin tai laastiluokka PI:n kanssa. Tarkista betonipinnat ja käsittelemättömät laastipinnat, että ne ovat kantavia ja poista laastiroiskeet ja irralliset ainekset. Poista sementtiliima ja irtoava vesiohenteinen maali mekaanisesti.</p>
Liiman sekoitus:	<p>25 kg profiiliiliimaa 1 K ja 5,5 – 6,0 l vettä</p> <p>Sekoittakaa vispiläporakoneella kunnes koostumus on tasainen.</p>
Työskentely :	<p>Levittäkää liimalaastia alustalle ja profiilin takapinnalle sekä leikattuihin päihin.</p> <p>Kammatkaa laasti auki hammaslastalla, hammaskoko 5 mm.</p> <p>Painakaa profiili tukevasti paikoilleen, tarvittaessa varmistakaa, ettei profiili pääse luisumaan.</p> <p>Siloitelkaa liimatut saumat käyttämällä kosteaa pensseliä.</p> <p>Poistakaa profiiliiliima verkotuslaastikerroksesta välittömästi vedellä, muuten verkotuskerroksen päälle tehtävän pinnoituksen tartunta heikentyy.</p> <p>Mikäli koristeprofiili kiertää koko rakennuksen tai liimaatte useita profiileja peräkkäin älkää asettako profiileja tiukasti toisiaan vasten ja liimatko toisiinsa vaan liimatkaa profiilit alustaan ja jättäkää profiilien väliin avoin pystysuuntainen n. 1 cm leveä sauma.</p> <p>Avoin sauma voidaan vaahdottaa PU-vaahdolla aikaisintaan 24 h kuluttua.</p> <p>Kun PU-vaahdo on kovettunut, avataan sauma n. 1 cm syvyydeltä ja saumataan Dämmflex-saumamassalla.</p> <p>Kun liimalaasti on täysin kuivunut (n. 24 h kuluttua) pinnoitetaan profiilit Alsicolor Cryltec-maalilla kahteen kertaan.</p> <p>Kun koristeprofiilit ovat yli 11 cm paksuja, pinnoitetaan ne kolmeen kertaan ja lisäksi käytetään verkkokaistaa.</p> <p>Profiilien vaakapinnoilla täytyy aina olla 2 – 5 % kaato.</p>



Menekki :	n. 3,0 – 4,0 kg / m ²
	Tarkan materiaalimenekin varmistamiseksi suosittelemme koepinnoitusta.
Työskentelyolosuhteet :	Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een. Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa.
Kuivumisaika:	Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen n. 24 h.
Työvälineiden puhdistus :	Tuoreena vedellä.
Toimitukset :	Pakkaukset : Yksittäispakattu
Muuta :	Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote Ei saa paiskoa, kuljetetaan lappeellaan. Aseta pahvi tms. kerrosten väliin, jotta pinnoite säilyy ehjänä. Suojaa profiilien päät. Varastointi: Säilytetään lappeellaan vaurioiden välttämiseksi.
