

Saumalaasti A

Mineraalinen saumalaasti klinkkereille ja keraamisille laatoille elsecco julkisivujärjestelmiin (EN 998-2)

Käyttöalue Klinkkerien ja keraamisten laattojen saumalaasti elsecco järjestelmissä. Soveltuu, kun saumaus tehdään saumaraudalla.

Ominaisuudet :

- säänkestävä
- pakkasen- ja suolankestävä
- viistosateenkestävä
- vettähylyvä
- vesihöyryä läpäisevä
- kutistuminen vähäistä
- erityisen sopiva elseccon ulkoseinäjärjestelmiin

Tekniset tiedot :

Sideaine :	Mineraalinen sideaine erityislisäaineilla (DIN EN 197-1 mukaisesti)
Tiheys:	Kuivatiheys 2,0 kg / dm ³
Puristuslujuus :	Luokka M 10 DIN EN 998-2 mukaisesti

Valmistelut :

Alustan esikäsitteily :
Saumojen tulee olla vapaita tartuntaa haittaavista aineista.
Saumojen syvyyden tulee olla vähintään 6 mm.
Voimakkaasti imevät, huokoiset klinkkerilaatat on esikostutettava.

Sekoitusuhteet : 25 kg:n säkkiin n. 2,5 l vettä. Laastin tulee olla melko jäykkää, maakostea.

Lisää laasti veteen sekoittaen koko ajan kunnes laasti on tasalaatuista ja sileää.
Sekoitetaan matalakierroksisella (max 400 kierrosta / min.) vispiläporakoneella .
Sekoitetun laastin koostumus on oikeanlaista, kun voit ottaa pienen määrän laastia, painaa sen yhteen ja rullata sitä kämmenellä eikä se murene tai ole toisaalta liian tahmeaa.
Sekoittakaa vain sen verran laastia, kuin ehditte 1 tunnin aikana käyttää.
Valmiin laastin värierojen välttämiseksi sekoittakaa aina sama määrä vettä.

Työskentely :

Painakaa työskentelyvalmis saumalaasti saumaraudalla saumoihin ja tasoittakaa. Saumatkaa ensin pysty- ja sitten vaakasaumat.
Poistakaa ylimääräinen saumalaasti varovasti klinkkerilaattojen pinnalta. Poistakaa kaikki roiskeet, himmentymät ja laastijäänökset laattojen pinnalta puhdistusaineella. Newtonin rengasefekti eli kirjavat läikät laatan pinnalla voi tapahtua erityisesti tummilla laatoilla. Käyttäkää sopivaa puhdistusainetta niiden poistamiseen. Himmeyden poistoaineet tai puhdistusaineet voivat aiheuttaa saumojen värjäytymistä. Tuotteita tulee siksi testata ensin pienelle näkymättömälle alueelle.

Menekki :	NF klinkkerit	n. 3 – 6,5 kg / m ²
	DF klinkkerit	n. 4,5 –8 kg / m ²
	Muut formaatit	riippuu saumansyvyydestä ja tiheydestä

Työskentelyolosuhteet : Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een eikä ylittää + 25 C:ta. Tämä lämpötilaraja koskee alustaa, materiaalia ja ilmaa.
Saumalaasti A:ta ei saa levittää suorassa auringonpaisteessa eikä kuumille pinnoille.
Suojatkaa saumalaasti liian nopealta kuivumiselta.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Pakkaukset : 25 kg paperisäkki

Väri :	Hiekkabeige	796897
	Vaaleanharmaa	796898
	Ruusukvartsi	796899
	Vaalea antrasiitti	796900
	Tumma antrasiitti	796901
	Musta	796902

Käyttää yhdessä projektissa aina saman erän tuotteita.
Väri vaihtelua saattaa olla erien välillä tai erilaisista kuivumisolosuhteista johtuen.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote

Varastointi: Kuivassa, kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. ½ vuotta valmistuspäivän jälkeen (TRGS 613 mukaisesti)

Turvallisuusohjeet:

R 38 :	Ärsyttää ihoa
R 41:	Vakavan silmävaurion vaara
S 2 :	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S 22	Älkää hengittäkö pölyä
S 24/25:	Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Ärsyttää ihoa ja silmiä.
S 26 :	Kosketukselle altistuneet kehon osat huuhdeltava runsaalla vedellä. Silmäkosketuksessa ottakaa yhteys lääkäriin.
S 36 :	Käytettävä sopivaa suojavaatetusta
S 37:	Käytettävä suojakäsineitä
S 46:	Jos tuotetta niellään, ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin ja esittäkää tuotteen etiketti.