

# Saumalaasti AF

Mineraalinen saumalaasti keraamisille laatoille alsecco julkisivujärjestelmiin CG 1 1388 mukaisesti.

<b>Käyttöalue</b>	Saumalaasti ei-imeville, sileille klinkkeri- ja keramiikkalaatoille alsecco järjestelmissä.	
<b>Ominaisuudet :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- säänkestävä</li><li>- pakkasen- ja suolankestävä</li><li>- viistosateenkestävä</li><li>- vettähylykivä</li><li>- vesihöyryä läpäisevä</li><li>- kutistuminen vähäistä</li><li>- helppo pestä keramiikkapinnoilta</li><li>- erityisen sopiva alseccon julkisivujärjestelmiin</li></ul>	
<b>Tekniset tiedot :</b>	Sideaine :	Mineraalinen sideaine erityislisäaineilla ( DIN EN 197-1 mukaisesti )
	Tiheys:	Kuivatiheys 1,5 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Valmistelut :</b>	Alustan esikäsittely : Saumojen tulee olla vapaita tartuntaa haittaavista aineista. Saumojen syvyyden tulee olla vähintään 5 mm ja saumojen tulisi olla tasasyvyisiä. Saumaleveys voi olla 5 –20 mm. Esikostuttakaa voimakkaasti imevät alustat. Käsitelkää syvät saumat kahteen kertaan. Kiinnityslaastin tulee olla täysin kuivunut ennen saumausta. Kiinnittää myös huomiota siihen, että sekä alusta että saumojen reunat ovat imeytymiseltään samanlaisia.	
<b>Sekoitus-suhteet :</b>	25 kg:n säkkiin n. 6 l vettä  Lisää laasti veteen sekoittaen koko ajan kunnes laasti on tasalaatuista ja sileää. Sekoitetaan matalakierroksisella ( max 400 kierrosta / min. ) vispiläporakoneella . Odota n. 3 mm ja sekoita uudelleen. Sekoittakaa vain sen verran laastia, kuin ehditte 40 minuutin aikana käyttää. Kun laasti on kerran sekoitettu, vettä ei saa enää lisätä. Valmiin laastin värierojen välttämiseksi sekoittakaa aina sama määrä vettä.	
<b>Työskentely :</b>	Työskentelyvalmis saumalaasti painetaan saumoihin saumauskumilla tai solukumihiertimellä. Varmistakaa, että saumat täyttyvät kokonaan. Poistakaa saumojen ylitäyttö tuoreena. Puhdistakaa ylimääräinen saumalaasti ennen massan kuivumista sienellä. Newtonin rengasefekti eli kirjavat läikät laatan pinnalla voi tapahtua erityisesti tummilla laatoilla. Käyttäkää sopivaa puhdistusainetta niiden poistamiseen. Himmeyden poistoaineet tai puhdistusaineet voivat aiheuttaa saumojen värjäytymistä. Tuotteita tulee siksi testata ensin pienelle näkymättömälle alueelle. Kalvottoman pinnan saa parhaiten pesemällä laatat sienihiertimellä. Liittymät muihin rakennusosiin tulee kitata elastisella massalla.	



**Menekki :** n. 3-5 kg / m<sup>2</sup>

Tarkan materialaimenekin varmistamiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

**Työskentelyolosuhteet :** Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een eikä ylittää + 30 C:ta.  
Saumalaasti AF:ää ei saa levittää suorassa auringonpaisteessa eikä kuumille pinnoille.  
Jos on epävarmuutta olosuhteista, kostuttakaa puhtaalla vedellä levittämisen jälkeen, jotta laasti kuivuu tasaisesti.

**Työvälineiden puhdistus :** Tuoreena vedellä. Kuivunut laasti poistetaan keramiikkakliinerillä.

**Toimitukset :** Pakkaukset : 25 kg paperisäkki

**Väri :** Harmaa 797233  
Titaaniharmaa 797234

Käyttää yhdessä projektissa aina saman erän tuotteita.  
Väri vaihtelua saattaa olla erien välillä tai erilaisista kuivumisolosuhteista johtuen.  
Alustan korkea kosteuspiitoisuus tai erot alustan imevyydessä voivat aiheuttaa läikikkyyttä tai värieroja. Huolehtikaa myös, että sekoittamisessa käytettävä vesi on puhdasta.

**Muuta :** Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote  
Varastointi: Kuivassa, kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 9 kk valmistuspäivän jälkeen ( TRGS 613:n mukaisesti ).

**Turvallisuusohjeet :** R 38 : Ärsyttää ihoa  
R 41: Vakavan silmävaurion vaara  
S 22 Älkää hengittäkö pölyä  
S 25: Varottava kemikaalin joutumista silmiin.  
S 26 : Kosketukselle altistuneet kehon osat huuhdeltava runsaalla vedellä. Silmäkosketuksessa ottakaa yhteys lääkäriin.  
S 36/37/38 : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojusta