

Traufelputz MP

Mineraalinen koristelaasti julkisivujen pinnoittamiseen

Käyttöalue	DIN EN 998-1 normin mukainen koristelaasti Mineraalisten seinä- ja kattopintojen pinnoituslaasti ulkona ja sisällä. alsecco –julkisivujärjestelmän pinnoituslaasti.	
Ominaisuudet :	<ul style="list-style-type: none">- säänkestävä- vettähylyvä (DIN V 18550; W2 DIN EN 998-1 mukaisesti)- korkea vesihöyrynläpäisykyky- kestää viistosafetta- kestää hyvin mekaanista rasitusta- kestää hyvin ympäristörasituksia- eri raekoot mahdollistavat erilaiset pintastruktuurit	
Tekniset tiedot :	Sideaine :	DIN EN 197-1 ja DIN EN 459-1 mukaiset mineraalinen sideaine, keinohartsipulveri
	Tiheys:	Ominaispaino n. 1,5 g / cm ³
	Kapillaarinen vedenimukyky:	w < 0,2 kg/m ² /h ^{1/2} DIN EN 1062 Luokka W ₂ DIN EN 1062
	Diffuusionvastusluku(3mm) :S _d	< 0,1 m DIN EN ISO 7783 Luokka V ₁ (korkea) DIN EN 1062
	Nämä osoitetut arvot edustavat keskiarvoja ja voivat vaihdella hieman materiaali-erästä riippuen. Tämä johtuu luonnon raaka-aineiden käytöstä.	
Valmistelut :	Valmistelevat työt : Suojatkaa ikkunavesipellit ja muut rakennusosat. Eryteisesti lasipinnat, luonnonkivi-, keramiikka-, lakatut ja eloksoidut pinnat tulee suojata huolellisesti. Alustan esikäsittele : Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen, puhdas ja vapaa tartuntaa haittaavista aineksista. Tarvittaessa alusta primeroidaan kantavuuden varmistamiseksi. Pohjalaastin tulee olla kuivunut tasaisesti kuivunut pintalaastin värieröjen välttämiseksi. Pohjustus Haftgrund P:llä, joka on sävytetty pintalaastiin sävyyn.	
Sekoitussuhteet :	1,0 mm	25 kg:n säkkiin n. 6,5 l vettä.
	2,0 mm	25 kg:n säkkiin n. 6,0 l vettä.
	3,0 mm	25 kg:n säkkiin n. 6,5 l vettä.
	4,0 mm	25 kg:n säkkiin n. 6,0 l vettä.
	5,0 mm	25 kg:n säkkiin n. 5,7 l vettä.

Sekoitetaan matalakierroksisella vispiläporakoneella väh. 3 min. Annetaan laastin seistä n. 2 minuuttia ja sekoitetaan uudelleen.



Työskentely : Laasti levitetään pinnalle teräslastalla raekoon mukaiseen paksuuteen ja hierretään muovihierkimellä pyörein liikkein.
Laasti voidaan myös ruiskuttaa esim. pinnoituspumpulla.
Tehkää ensin smyygipinnat.
Työsaumojen välttämiseksi pinnoitus tulee tehdä yhtenäisille julkisivupinnoille märkää märälle –periaatteella yhtäjaksoisesti.
Varakka riittävä määrä työntekijöitä ja valmistelkaa työ huolellisesti.
Maalaaminen Alsicolor Carbon julkisivumaalilla antaa varmuutta myös halkeamia ja mikro-organismeja vastaan.
Mikäli pinnoitteen HZW on < 20, pitää kuivunut laastipinnoitus maalata Alsicolor Sc tai Alsicolor Carbon julkisivumaalilla kahteen kertaan.

Menekki :

raekoko 1,0 mm	n. 2,0 kg / m ²
raekoko 2,0 mm	n. 2,7 kg / m ²
raekoko 3,0 mm	n. 3,5 kg / m ²
raekoko 4,0 mm	n. 4,3 kg / m ²
raekoko 5,0 mm	n. 5,0 kg / m ²

Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

Työskentelyolosuhteet : Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 3 C:een.
Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa.
Huomioikaa, että sitoutuminen tapahtuu kovalla tuulella nopeammin.
Tuore laastipinta tulee suojata sateelta ja liian nopealta kuivumiselta.
Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon.
Korkeissa lämpötiloissa ja kovalla tuulella ei pinnoitusta voi tehdä. Vastaavasti tulee huomioida ilman kosteus ja lämpötila etenkin syksyllä ja huomioida se, että matalissa lämpötiloissa ja / tai ilman kosteuden ollessa suuri pinnoitteen sitoutuminen hidastuu huomattavasti.
Kiinteitä telineitä rakennettaessa on huomioitava, että telineet ovat riittävästi irti seinäpinnasta.

Kuivumisaika : Lämpötilasta, ilmankosteudesta ja laastikerroksen paksuudesta riippuen
1 – 2 vrk.

Värisävy : Valkoinen ja sävytetty alsecco –värikartan mukaisesti.
Mineraalisten laastien erikoisominaisuuksista johtuen ei aina voida välttää sävyeroja. Myös epätasainen kuivuminen aiheuttaa värieroja.
Tasaisen sävyn saamiseksi suosittelemme maalausta Alsicolor Finish tai Alsicolor Carbon julkisivumaalilla.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Pakkaukset : 25 kg säkki, täysi lava 1050 kg

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote

Varastointi: Kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.

Turvallisuusohjeet:

- R 38 : Ärsyttää ihoa
R 41: Vakavan silmävaurion vaara
S 2 : Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S 22 Älkää hengittäkö pölyä
S 24/25: Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Ärsyttää ihoa ja silmiä.
S 26 : Kosketukselle altistuneet kehon osat huuhdeltava runsaalla vedellä.
Silmäkosketuksessa ottakaa yhteys lääkäriin.
S 37/39: Käyttäkää suojakäsineitä sekä laastia sekoitettaessa silmä- ja hengityssuojia.
S 46: Jos tuotetta niellään, ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin ja esittäkää tuotteen etiketti.

Narmapinnoitus Oy

Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.