

Waterstop-Kellerdicht W

Liutteeton siveltyvä bitumipinnoite

Käyttöalue	Liutteeton lateksi-bitumiemulsio sokkeli- ja kellarialueiden kosteuseristeeksi. Pysyvä suoja maakosteutta ja vesiroiskeita vastaan. Voidaan käyttää yhdessä alsecco julkisivujärjestelmien kanssa.	
Ominaisuudet :	<ul style="list-style-type: none">- hyvä tarttuvuus, helppo levittää- säänkestävä- vettäläpäisemätön- vesihöyryläpäisevä- ei "lahoa"- kestää hyvin humusta	
Tekniset tiedot :	Sideaine :	Bitumilateksi
	Tiheys:	Ominaispaino 1,05 g / cm ³
Valmistelut :	Valmistelevat työt : Avoimet saumat ja halkeamat täytetään huolellisesti ennen käsittelyä. Alustan esikäsittely : Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen ja vapaa kaikista epäpuhtauksista, jotka voivat heikentää tartuntaa. Hyvin huokoinen alusta pohjustetaan Waterstop-Kellerdicht W:llä, jota on ohennettu 30 % vedellä.	
	alusta	käsittely
	betoni tai laastiluokka	
	PIII:n laastit	ei mitään
	harkkomuuraus tai vast.	ylitasoitus
	EWIS-järjestelmä	Armatop MP, L tai A tai muu pohjalaasti
Sekoitusuhteet :	Käyttövalmista. Voidaan ohentaa 5 % vedellä työskentelyn helpottamiseksi.	
Työskentely :	Levitetään kaksi- kolme kerrosta siveltimeillä, telalla tai ruiskulla. Mikäli pinnoitus tehdään keinohartsi-laastilla, voidaan jälkimmäiseen käsittelyyn lisätä kvartsihiekkää (0,3 –0,7 mm). Mikäli pinta maalataan, käytetään Alsicolor Cryltec –maalia.	
Menekki :	n. 0,5 l / m ² / käsittelykerta	
	Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.	
Työskentelyolosuhteet :	Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.	
Kuivumisaika:	Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 1 –4 h.	

**Työvälineiden
puhdistus :**

Tuoreena vedellä.

Toimitukset :

Tuotenumero: 795389

Pakkaukset : 25 kg:n muovisanko, täysi lava 300 kg.

Väri :

Musta

Märkänä vihreästä ruskeaan.

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote

Varastointi: Kuivassa, kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. ½ vuotta.

Turvallisuusohjeet:

R 52/53 : Haitallista vesieliöille; voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä

S 61 : Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tutustu käyttöturvallisuus-tiedotteeseen.

Narmapinnoitus Oy

Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.