

Alsicolor Cryltec

Pinnoite betonipinnoille, puhtasakrylaatti julkisivumaali

Käyttöalue Betonipinnoille, eristerappausjärjestelmään ja koriste-profiilien maalaukseen soveltuva maali. Soveltuu hyvin myös sokkelialueille.

Ominaisuudet :

- korkea diffuusionvastuskyky hiilidioksidia vastaan
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- hyvä peittävyys
- matta
- säänkestävä, pesunkestävä, viistosateenkestävä
- sisältää erityistä pigmenttiä, joka hajottaa orgaanisia aineita (fotokatalyyttinen vaikutus)
- vettähylkivä
- erinomainen suoja ympäristövaikutuksia vastaan
- korkea varmuus mikro-organismeja vastaan (kahdella käsittelykerralla)
- sävyt alsecco creative colour system –värikartan mukaisesti

Tekniset tiedot :

Sideaine :	Puhtasakrylaatti
Tiheys:	Ominaispaino n. 1,5 g / cm ³
Luokitus BFS Merkblatt 2 6 mukaan :	Luokka A
Tiheys:	Ominaispaino n. 1,5 g / cm ³
Kapillaarinen vedenimukyky:	w < 0,1 kg/m ² /h ^{1/2}
	Luokka W ₃ (matala) DIN EN 1062
Diffuusionvastusluku:	CO ₂ S _d n. > 50 m
	H ₂ O höyry S _d n. < 4,0 m

Valmistelut : Alustan esikäsittely :
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhtas ja vapaa tartuntaa haittaavista aineksista.

Alustan esikäsittely seuraavasti :

Betoni ja mineraaliset pohjalaastit	Hydro-Tiefgrund
Ylitasoituslaasti	ei mitään
Mineraaliset pohjalaastit, vanhat	Hydro-Tiefgrund
Mineraaliset ja keinohartsipinnat, vanhat	Hydro-Tiefgrund
Mineraaliset ja keinohartsipinnat, uudet	ei mitään
Liituuntuneet vanhat maalipinnat	Hydro-Tiefgrund
Irralliset maalipinnat	poistetaan

Työskentely : Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla kahteen kertaan.
1. käsittely n. 10 % vedellä ohennettuna.
2. käsittely max. 5 % vedellä ohennettuna.
Levittääkää märkää märälle.

Menekki : n. 0,10 - 0,15 l / m² / sivelykerta.

Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.
Vähimmäiskerros-paksuus 200 µm.



Työskentelyolosuhteet : Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.

Kuivumisaika : Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 4 -8 h.

Värisävy : Valkoinen ja sävytetty alsecco –värikartan mukaisesti.
Värisävyn varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää yhtenäisille pinnoille saman tuote-erän pinnoitteita.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Tuotenumero : 877539 / 877536
Pakkaukset : 15 l PE-sanko, täysi lava 360 l.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.
VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (Kat.A/c) on 40 g/l (2010)
Tämän tuotteen VOC on < 40 g/l.

Turvallisuusohjeet: R 52/53 : Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia seurauksia vesiympäristölle.
S 2 : Pitäkää tuote poissa lasten ulottuvilta.
S 26 : Silmäkosketuksessa huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin.
S 28 : Ihokosketuksessa pestävä välittömästi vedellä ja saippualla.
S 29: Ei saa kaataa viemäriin.