

Alsicolor Finish

Julkisivumaali

Käyttöalue Julkisivumaali mineraalisille-, silikoniharsi- ja keinohartsirappauspinnoille. Soveltuu koriste Profiilien maalaamiseen.

Ominaisuudet :

- säänkestävä, vettähylkivä
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- hyvä peittävyys
- matta
- sävyt alsecco creative colour system –värikartan mukaisesti

Tekniset tiedot :

Sideaine : Silikonihartsiemulsio, akryylihartsidispersio
 Luokitus BFS Merkblatt 26 mukaan : Luokka A
 Tiheys: Ominaispaino n. 1,5 – 1,6 g / cm³
 Kapillaarinen vedenimukyky: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{1/2}$
 Luokka W₃ (matala) DIN EN 1062
 Diffuusionvastusluku: S_d n. 0,07 m DIN EN ISO 7783
 Luokka V₁ (korkea 9 DIN EN 1062

Valmistelut : Alustan esikäsitteily :
 Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas ja vapaa tartuntaa haittaavista aineksista.

Alustan esikäsitteily seuraavan taulukon mukaisesti :

alusta	esikäsitteily
Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, rapautunut	Hydro Tiefgrund
Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, uudenveroinen	Ei mitään
Mineraalinen pohjalaasti, rapautunut	Hydro Tiefgrund
Vanha julkisivupinta, liituuntunut	Hydro tiefgrund
Ei kantava vanha julkisivupinnoite	poistetaan

Sekoitusuhteet : Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 5 % vedellä.

Työskentely : Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.
 Maalata yhtäjaksoisesti märkää märälle.
 Maalaus kahteen kertaan, kun alustan ja maalin HBW- arvojen ero > 10 %.

Menekki : n. 0,16 - 0,22 l / m² / sivelykerta.

Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

Työskentelyolosuhteet : Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.
 Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa. Huomioikaa, että sitoutuminen tapahtuu kovalla tuulella nopeammin. Myöskään alusta ei saa olla lämmin.
 Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon. Korkeissa lämpötiloissa ja kovalla tuulella ei pinnoitusta voi tehdä.



On tärkeä varmistaa, että minimilämpötilaa noudatetaan.
Mikäli maalia käytetään olosuhteissa, joissa lämpötila voi olla < 5 C:ta,
voidaan käyttää vaihtoehtoisesti ice- tuotetta.

Kuivumisaika : Lämpötilasta ja ilmankosteudesta n. 8 h.

Värisävy : Valkoinen ja sävytetty alsecco –värikartan mukaisesti.

**Työvälineiden
puhdistus :** Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Tuotenumero : 877543 / 877540
Pakkaukset : 15 l PE-sanko, täysi lava 360 l.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa
pakkauksessa väh. 1 vuosi.

VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (Kat.A/c) on 40 g/l (2010)
Tämän tuotteen VOC max on 40 g/l.

Turvallisuusohjeet:

- R 52/53 : Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia seurauksia vesiympäristölle.
- S 2 : Pitäkää tuote poissa lasten ulottuvilta.
- S 26 : Silmäkosketuksessa huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin.
- S 28 : Ihokosketuksessa pestävä välittömästi vedellä ja saippualla.
- S 29: Ei saa kaataa viemäriin.