

Alsicolor Sc -ice

Silikonihartsijulkisivumaali

Käyttöalue Julkisivumaali uusille ja vanhoille julkisivuille rappaus- ja betonipinnoille.
- talvituote
 Ei sovellu laastiryhmän PI a,b laastien kanssa. (kalkkilaasteja)

Ominaisuudet :

- työskentelylämpötila + 1 C - +15 C
- nopeasti kuivuva aina 95 % ilmankosteuteen saakka
- korkea diffuusionvastuskyky hiilidioksidia vastaan
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- hyvä peittokyky
- matta
- helppo levittää
- säänkestävä, pesunkestävä, viistosateenkestävä
- vettähylyvä
- erinomainen suoja ympäristövaikutuksia, ilmaansaasteita vastaan
- UV- kestävä
- korkea varmuus mikro-organismeja vastaan (kahdella käsittelykerralla)
- sävyt alsecco creative colour system –värikartan mukaisesti

Tekniset tiedot :

Sideaine : Silikonihartsiemulsio, akryylihartsidispersio
 Luokitus BFS 26 mukaan : Luokka A

Tiheys: Ominaispaino n. 1,5 g / cm³

Kapillaarinen vedenimukyky: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{1/2}$
 Luokka W₃ (matala) DIN EN 1062

Diffuusionvastusluku: S_d n. 0,1 m DIN EN ISO 7783
 Luokka V₁ (korkea 9 DIN EN 1062)

Valmistelut :

Alustan esikäsittely :
 Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas.
 Huokoinen alusta pohjustetaan Alsicolorgrund W:llä tai Hydro Tiefgrundilla.

Alustan esikäsittely seuraavan taulukon mukaisesti :

alusta	esikäsittely
Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, kulunut	Hydro Tiefgrund
Mineraalinen tai keinohartsipinta-laasti, uudenveroinen	Ei mitään
Mineraalinen pohjalaasti, kulunut	Hydro Tiefgrund
Vanha julkisivupinta, liituuntunut	Hydro tiefgrund
Ei kantava vanha julkisivupinnoite	poistetaan

Työskentely :

Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

1. käsittely n. 5 % vedellä ohennettuna.
2. käsittely max. 5 % vedellä ohennettuna.

On mahdollista käyttää samassa kohteessa sekä normaali että ice- tuotteita, mutta älkää käyttäkö niitä yhtenäisellä pinnoitusalueella.

Menekki : n. 0,18 - 0,23 l / m² / sivelykerta.

Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

Työskentelyolosuhteet : Työskentely +1 C :n - +15 C:n lämpötiloissa.

Kuivumisaika : Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 24- 48 h.

**Työvälineiden
puhdistus :** Tuoreena vedellä.

Värisävy : Valkoinen ja sävytetty alsecco –värikartan mukaisesti.

Toimitukset : Pakkaukset : 15 l PE-sanko, täysi lava 360 l.
Viikot, jolloin saatavilla, tiedusteltava erikseen.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote

Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa n. 3 kk.

VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (Kat.A/c) on 40 g/l (2010)
Tämän tuotteen VOC max on 20 g/l.

Turvallisuusohjeet:

R 52/53 : Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia seurauksia vesiympäristölle.

S 2 : Pitäkää tuote poissa lasten ulottuvilta.

S 26 : Silmäkosketuksessa huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin.

S 28 : Ihokosketuksessa pestävä välittömästi vedellä ja saippualla.

S 29: Ei saa kaataa viemäriin.