

Alsicolor SolarReflect

Julkisivumaali solarreflect -efektillä

Käyttöalue	Julkisivumaali silikonilisäyksellä. Käytetään solar-reflekt pinnan saamiseksi julkisivurappauksiin.														
Ominaisuudet :	<ul style="list-style-type: none">- vähentää julkisivupinnan lämpenemistä auringossa- tarkoitettu erityisesti tummille julkisivupinnoille- korkea vedenhylkivyyys, alhaisin vedenläpäisevyys DIN EN 1062 mukaan- korkea varmuus mikro-organismeja vastaan- kestää hyvin säärasituksia, hylkii likaa- hyvä peittävyys- helppo työstää hyvän peittokykynsä vuoksi- korkea vesihöyrynläpäisykyky, max diffuusion virtaustiheys DIN EN 1062 mukaan- himmeä pinta- ei liitunnu- hankaamisenkestävä- sävyt alsecco creative colour system –värikartan mukaisesti														
Tekniset tiedot :	<table><tr><td>Sideaine :</td><td>Puhdas akrylaatti</td></tr><tr><td>Tiheys:</td><td>Ominaispaino n. 1,5 g / cm³</td></tr><tr><td>Kapillaarinen vedenimunosop.: w n.</td><td>0,1 kg/m²/h^{1/2}</td></tr><tr><td></td><td>vastaa luokkaa W₃ (alhainen) DIN EN 1062</td></tr><tr><td>Diffuusionvastusluku:</td><td>S_d n. 0,1 m</td></tr><tr><td></td><td>DIN EN ISO 7783</td></tr><tr><td></td><td>vastaa luokkaa V₁ (korkea) DIN EN 1062</td></tr></table>	Sideaine :	Puhdas akrylaatti	Tiheys:	Ominaispaino n. 1,5 g / cm ³	Kapillaarinen vedenimunosop.: w n.	0,1 kg/m ² /h ^{1/2}		vastaa luokkaa W ₃ (alhainen) DIN EN 1062	Diffuusionvastusluku:	S _d n. 0,1 m		DIN EN ISO 7783		vastaa luokkaa V ₁ (korkea) DIN EN 1062
Sideaine :	Puhdas akrylaatti														
Tiheys:	Ominaispaino n. 1,5 g / cm ³														
Kapillaarinen vedenimunosop.: w n.	0,1 kg/m ² /h ^{1/2}														
	vastaa luokkaa W ₃ (alhainen) DIN EN 1062														
Diffuusionvastusluku:	S _d n. 0,1 m														
	DIN EN ISO 7783														
	vastaa luokkaa V ₁ (korkea) DIN EN 1062														
Valmistelut :	Alustan esikäsitteily : Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas. Huokoinen mineraalinen alusta pohjustetaan Alsicolor primer W:llä tai Hydro-Tiefgrund- primerilla. Tarvittaessa alusta stabiloidaan Hydro-Tiefgrund- primerilla.														
Sekoitusosuudet :	Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 5 % vedellä.														
Työskentely :	Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla, mieluiten vähintään kahteen kertaan. 1. käsittely n. 5 % vedellä ohennettuna. 2. käsittely max 3 % vedellä ohennettuna.														
Menekki :	n. 0,18 - 0,23 l / m ² / sivelykerta. Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.														
Työskentelyolosuhteet :	Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een. Ei saa työskennellä suorassa, polttavassa auringonpaisteessa tai kovalla tuulella. Myöskään alusta ei saa olla lämmin.														
Kuivumisaika :	Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen n. 12 h.														
Värisävy :	Valkoinen ja sävytetty alsecco –värikartan mukaisesti.														
Työvälineiden puhdistus :	Tuoreena vedellä.														

Toimitukset : Pakkaukset : 15 l muoviasia, täysi lava 360 l.

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote

Varastointi: Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.

VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 40 g/l (2010)
Tämän tuotteen VOC max on 20 g/l.

Turvallisuusohjeet:

- R 52/53 : Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia seurauksia vesiympäristölle.
- S 2 : Pitäkää tuote poissa lasten ulottuvilta.
- S 26 : Silmäkosketuksessa huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin.
- S 28 : Ihokosketuksessa pestävä välittömästi vedellä ja saippualla.
- S 29: Ei saa kaataa viemäriin.