

Alsicolorgrund W

Silikonihartsipohjuste Alsicolor- julkisivumaaleille

Käyttöalue Erittäin vettähylyvä ja lujittava pohjuste mineraalisille alustoille.
Käytetään huokoisilla alustoilla.

Ominaisuudet :

- hyvä vedenhylkimiskyky
- alustaa lujittava
- vesiohenteinen
- korkea vesihöyrynläpäisykyky
- vähäinen menekki
- tunkeutuu hyvin myös kosteaan alustaan

Tekniset tiedot :

Sideaine :	Silikonihartsi
Tiheys:	Ominaispaino n. 1,0 g / cm ³

Valmistelut :

Valmistelevat työt :
Suojatkaa lasi-, luonnonkivi- ja keraamiset pinnat sekä lakatut ja eloksoidut pinnat ja vesipellit.

Alustan esikäsitely :
Alustan tulee olla öljytön, rasvaton ja vapaa irrallisista aineksista.

Sekoitussuhteet :

Perusaine sekoitetaan veteen suhteessa 1:9.
Sekoittakaa vain sellainen määrä, joka käytetään saman päivän aikana.

Työskentely :

Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

Menekki :

<u>Alusta</u>	<u>Pohjusteen menekki (valmis sekoite)</u>
Hyvin huokoinen	0,6 l / m ²
Laastiluokka PII, PIII	0,50 l / m ²
Betoni	0,20 l / m ²

Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

Työskentelyolosuhteet :

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.

Kuivumisaika :

Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 6- 24 h.

Värisävy :

Läpikuultava

Työvälineiden puhdistus :

Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Tuotenumero : 795347
Pakkaukset : Muovipullo 1 l

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi: Kuivassa, kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh 6 kk.

Turvallisuusohjeet :

R 10	Syttyvää
R 41	Vakavan silmävaurion vaara
R 52/53 :	Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia seurauksia vesiympäristölle.
S 7/9	Säilytettävä tiiviisti suljettuna
S 23	Vältettävä sumun hengittämistä
S 26	Silmäkosketuksessa huuhtelkaa välittömästi runsaalla vedellä ja ottakaa yhteys lääkäriin.
S 39	Käyttäkää suojalaseja / silmäsuojaimia
S 51	Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta
S 60	Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä