

## ALSECCO ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄ LAMELLIERISTEEN KIINNITYS

**Alusta :** Betoniseinä

### Alustan esikäsittely :

Mahdolliset purseet hiotaan ja isommat tasoerot oikaistaan esim. Armatop A tai AKS laastilla.

### Eristelevyjen asennus :

Eristelevyinä käytetään materiaalitoimittajan hyväksymiä esim. Parocin lamellieristettä KLinio 80 . Lamellieriste Linio 80 voidaan kiinnittää pelkästään liimalaastilla ( 100 % liimaus ) aina 20 m korkeuteen saakka.

### Eristelevyjen liimaus :

Eristeen liimalaastina käytetään Armatop MP-laastia, joka sekoitetaan ohjeen mukaan.. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään + 5 astetta.

Armatop Xpress laasti käytettäessä ilman lämpötila voi olla vähimmillään 0 C. Alustan tulee kuitenkin olla sula.

Liimalaasti levitetään eristelevylle ja kammataan auki hammaslastalla, hammaskoko 10x10 mm.

Eristelevy painetaan tiiviisti paikoilleen; eristelevyjen reunojen tulee olla tiiviisti kiinni toisissaan. Eristelevyjen väliin ei saa jäädä liimalaastia.

Levyt limitetään, myös nurkissa ja aukkojen kulmissa huolehditaan limityksestä.

Pinnan tasaisuus tarkistetaan linjaarin avulla. Tarvittaessa pintaa voidaan hioa tai esioikaista verkotuslaastilla.

Pohjarappaustöiden alkaessa UV-säteilyn heikentämä pintakerros tulee hioa pois tartunnan varmistamiseksi.

Parasta onkin, jos vähintään limutus tai pohjarappaus tehdään eristeen suojaksi heti eristeasennuksen jälkeen.

### Narmapinnoitus Oy

Paattistentie 947  
21330 Paattinen  
040- 7646648 / 040-7646649  
fax 02- 4782444  
[www.alseccofinland.fi](http://www.alseccofinland.fi)

