

Multistone

Keinohartsikoristelaasti värillisellä kivirouheella

Käyttöalue	Koristelaasti sisä- ja ulkopinnoille. Soveltuu erityisen hyvin sokkeli- ja kellaripinnoituksiin.																	
Ominaisuudet :	<ul style="list-style-type: none"> - säänkestävä, vettähylkivä - korkea vesihöyrynläpäisykyky - kestää hyvin mekaanista rasitusta - helposti työstettävä - pysyy hyvin puhtaana - korkea halkeamien vastustuskyky 																	
Tekniset tiedot :	Sideaine :	puhdasakrylaattidispersio																
	Tiheys:	Ominaispaino n. 1,5 g / cm ³																
	Diffusionvastusluku (3mm): $S_d = n. 0,35 \text{ m}$ DIN 52615 DIN 52615 mukainen sallittu raja-arvo $S_d < 2,0 \text{ m}$																	
	Kapillaarinen vedenimukyky: $w = n. 0,14 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{1/2}$ DIN 1062																	
Valmistelut :	<p>Valmistelevat työt :</p> <p>Suojatkaa ikkunavesipellit ja muut rakennusosat. Erityisesti lasipinnat, luonnonkivi-, keramiikka-, lakatut ja eloksoidut pinnat tulee suojata huolellisesti.</p> <p>Alustan esikäsitely :</p> <p>Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen ja vapaa kaikista epäpuhtauksista, jotka voivat heikentää tartuntaa.</p> <p>Alustan esikäsitely oheisen listan mukaisesti :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">alusta</th> <th style="text-align: left;">esikäsitely</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>betoni</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>laastiluokka PII, PIII</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>laastiluokka PII, PIII, pinta hiekoittunut</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>kuitusementtilevy</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>kipsilevy</td> <td>Putzgrund 1600</td> </tr> <tr> <td>laastiluokka PIV</td> <td>Putzgrund 1600</td> </tr> <tr> <td>Armatop tai muu pohjalaasti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pohjustus pinnoitteen sävyisellä Haftgrund P:llä tartunnan varmistamiseksi.</p>		alusta	esikäsitely	betoni	-	laastiluokka PII, PIII	-	laastiluokka PII, PIII, pinta hiekoittunut	Hydro-Tiefgrund	kuitusementtilevy	Hydro-Tiefgrund	kipsilevy	Putzgrund 1600	laastiluokka PIV	Putzgrund 1600	Armatop tai muu pohjalaasti	-
alusta	esikäsitely																	
betoni	-																	
laastiluokka PII, PIII	-																	
laastiluokka PII, PIII, pinta hiekoittunut	Hydro-Tiefgrund																	
kuitusementtilevy	Hydro-Tiefgrund																	
kipsilevy	Putzgrund 1600																	
laastiluokka PIV	Putzgrund 1600																	
Armatop tai muu pohjalaasti	-																	
Sekoitusuhteet :	Käyttövalmista																	
Työskentely :	<p>Sekoitetaan ennen työskentelyä manuaalisesti. Levitetään raekoon mukaiseksi kerrokseksi teräslastalla ja tasoitetaan teräshiertimellä yhteen suuntaan levittäen. Työsaumojen välttämiseksi pinnoitus tulee yhtenäisille alueille tehdä yhtä-jaksoisesti.</p>																	
Menekki :	n. 4,5 kg / m ² Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.																	

Työskentelyolosuhteet : Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een. Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa tai jos on sateen uhka tai ilmankosteus on korkea.
Huomioikaa, että sitoutuminen tapahtuu kovalla tuulella nopeammin. Tuore laastipinta tulee suojata sateelta ja liian nopealta kuivumiselta. Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon. Korkeissa lämpötiloissa ja kovalla tuulella ei pinnoitusta voi tehdä. Vastaavasti tulee huomioida ilman kosteus ja lämpötila etenkin syksyllä ja huomioida se, että alle 8 asteen lämpötiloissa ja / tai ilman kosteuden ollessa suuri, pinnoitteen sitoutuminen hidastuu huomattavasti ja saattaa kestää useita päiviä.
Tarvittaessa julkisivu tulee suojata pinnoitteen kuivumisen ajaksi.

Kuivumisaika : Lämpötilasta, ilmankosteudesta ja laastikerroksen paksuudesta riippuen 12- 48 h.

Värisävy : Multistone- värikartan mukaisesti 18 värisävyä.

Työvälineiden puhdistus : Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Pakkaukset : PE -sanko 25 kg, täysi lava 600 kg

Värit :

Basaltschwartz	795077
Brasilgruen	795063
Dolomitgrau	795069
Granitgrau	795047
Islandgrau	795059
Jurabeige	795057
Liparirot	795049
Marokkobeige	795071
Nepalweiss	795053
Nordgrau	795055
Oslograu	795061
Philippinengelb	795073
Pusztagrue	795051
Pyrennerot	795075
Saharabeige	795065
Schwedenrot	795045
Sydneyrot	795079
Turinrot	795067

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote

Varastointi: Viileässä, jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.

Narmapinnoitus Oy

Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.