

# Unterputz TZ 1

Sementtipohjalaasti tiili- ja betonialustoille

<b>Käyttöalue</b>	Ulkopintojen, erityisesti sokkeli/perusmuurialueiden seinäpintojen pohjalaasti. Soveltuu myös kosteisiin sisätiloihin. Raskaiden kivi- ja klinkkeripintojen pohjalaasti.	
<b>Ominaisuudet :</b>	- säänkestävä - vettähylyvä DIN V 18550; W2 DIN 998-1 mukaisesti - estää veden tunkeutumista rakenteisiin - kestää hyvin mekaanista rasitusta - helppo työstiä käsin tai koneella	
<b>Tekniset tiedot :</b>	Sideaine : Tiheys:	Mineraalinen sideaine DIN EN 197-1 n. 1,6 g / cm <sup>3</sup>
<b>Valmistelut :</b>	Alustan esikäsitteily : Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen, puhdas ja vapaa kaikista epäpuhtauksista, jotka voivat heikentää tartuntaa. Soveltuu karkealle betonipinnalle , sileälle, tiiviille sekä huokoiselle betonipinnalle.	
<b>Sekoitussuhteet :</b>	30 kg:n säkkiin n. 7,5 l vettä  Sekoitetaan huolellisesti matalakierroksisella vispiläporakoneella, myllyssä tai laastipumpulla, joka sekoittaa laastin.	
<b>Työskentely :</b>	Levitä halutun paksuinen kerros ja tasoita. 2 – 4 tunnin kuluttua tasoita sileällä tasoituslastalla. Mikäli kerrospaksuus on yli 15 mm, levitä useampana kerroksena ja anna kuivua kerrosten välillä. Karhenna tällöin jokaisen kerroksen pinta huolellisesti esim. karkealla harjalla. Mikäli pinta maalataan, levitä Unterputz TZ 1:stä kaksi kerrosta. Levitä viimeinen kerros n. 10 mm paksuisena. Kun se on alkanut kovettua, limuta pinta ja tossuta.	
<b>Menekki :</b>	Kerrospaksuus n. 10 mm Kerrospaksuus n. 15 mm	n. 15 kg / m <sup>2</sup> n. 23 kg / m <sup>2</sup>  Tarkan materiaalimenekin varmistamiseksi suosittelemme koepinnoitusta. Vähimmäiskerrospaksuus 10 mm
<b>Työskentelyolosuhteet :</b>	Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een. Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon. Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa. Huomioikaa, että sitoutuminen tapahtuu kovalla tuulella nopeammin. Suojatkaa materiaali liian nopealta kuivumiselta. Kuivalla ja kuumalla ilmalla verkotuslaastipinta tulee kostuttaa kuivumisaikana kutistumishalkeamien välttämiseksi. Kylmällä ja/tai kostealla säällä tulee huomioida laastin hitaampi kuivuminen. Tuore laastipinta tulee suojata sateelta.	



**Kuivumisaika :** Lämpötilasta, ilmankosteudesta ja laastikerroksen paksuudesta riippuen  
2 – 4 vrk.

---

**Värisävy :** Sementinharmaa

---

**Työvälineiden  
puhdistus :** Tuoreena vedellä.

---

**Toimitukset :** Tuotenumero : 794997  
Pakkaukset : 30 kg säkki, täysi lava 1050 kg

---

**Muuta :** Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote  
Varastointi: Kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa  
pakkauksessa väh. ½ vuotta. (TRGS 613 mukaisesti )

**Turvallisuusohjeet:**

- R 38 : Ärsyttää ihoa
- R 41: Vakavan silmävaurion vaara
- S 2 : Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- S 22 Älkää hengittäkö pölyä
- S 24/25: Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Ärsyttää ihoa ja silmiä.
- S 26 : Kosketukselle altistuneet kehon osat huuhdeltava runsaalla vedellä.  
Silmäkosketuksessa ottakaa yhteys lääkäriin.
- S 37/39: Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien – tai kasvojen  
suojusta
- S 46: Jos tuotetta niellään, ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin ja  
esittäkää tuotteen etiketti.