

Verlegemörtel A

Mineraalinen kiinnityslaasti klinkkereille ja keraamisille laatoille C 2 S 1 EN 12004

Käyttöalue	Klinkkerien ja keraamisten laattojen kiinnityslaasti alsecco järjestelmissä. Soveltuu keraamisten laattojen kiinnittämiseen myös muille sopiville alustoille.	
Ominaisuudet :	<ul style="list-style-type: none">- säänkestävä- erittäin hyvä tarttuvuus- vettähylkivä- hyvä vesihöyrynläpäisykyky- mukautuvainen sementtipohjainen laasti korkeisiin vaatimuksiin- erityisen sopiva alseccon julkisivujärjestelmiin	
Tekniset tiedot :	Sideaine :	Mineraalinen sideaine (DIN EN 197-1 mukaisesti) Keinohartsidispersiopulveri
	Tiheys:	Kuivatiheys 1,55 kg / dm ³
	Tartuntalujuus betoniin	> 1,0 N/mm ²
Valmistelut :	Alustan esikäsitteleminen : Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen, puhdas ja vapaa kaikista epäpuhtauksista, jotka voivat heikentää tartuntaa.	
Sekoitusuhteet :	25 kg:n säkkiin n. 6,0 –6,5 l vettä Lisää laasti veteen sekoittaen koko ajan kunnes laasti on tasalaatuista ja sileää. Sekoitetaan matalakierroksisella (max 400 kierrosta / min.) vispiläporakoneella .	
Työskentely :	Levittääkää liimalaasti lastalla alustalle sekä laattojen takapuolelle ja kammataa laasti auki hammaslastalla. Keraamiset laatat: 8 mm hammaskoko Klinkkerit: 10 mm hammaskoko Asettakaa laatta laastiin, jättäkää sopiva sauma ja painakaa laatta paikoilleen. Varmistakaa, että laatat ovat kunnolla kiinni laastissa.	
Menekki :	n. 5,0 kg / m ² riippuen hammaslastan koosta Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.	
Työskentelyolosuhteet :	Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 3 C:een. Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa. Huomioikaa, että kuivuminen tapahtuu tuulisella säällä nopeammin.	
Kuivumisaika:	Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2- 3 päivää.	

**Työvälineiden
puhdistus :**

Tuoreena vedellä.

Toimitukset :

Tuotenumero : 795418

Pakkaukset : 25 kg paperisäkki, täysi lava 1050 kg

Väri :

Harmaa

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote

Varastointi: Säilyvyys : Kuivassa, kosteudelta suojattuna alkuperäisessä
avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi valmistuspäivästä. (TRGS 613:n
mukaisesti)

Turvallisuusohjeet :

- R 38 : Ärsyttää ihoa
R 41: Vakavan silmävaurion vaara
R 48/20: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa
haittaa terveydelle hengitettynä
S 2 : Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S 22 Älkää hengittäkö pölyä
S 24/25: Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Ärsyttää ihoa ja silmiä.
S 26 : Kosketukselle altistuneet kehon osat huuhdeltava runsaalla vedellä.
Silmäkosketuksessa ottakaa yhteys lääkäriin.
S 37/39: Käyttäkää suojakäsineitä sekä laastia sekoitettaessa silmä- ja
hengityssuojia.
S 46: Jos tuotetta niellään, ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin ja
esittäkää tuotteen etiketti.

Narmapinnoitus Oy

Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä
ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä
tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä
sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole
valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat
näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.