

Profilkleber 1 K

Liima koriste Profiilien kiinnittämiseen

Käyttöalue	Koriste Profiilien kiinnittäminen kiinteään ja kantavaan alustaan
-------------------	---

Ominaisuudet :	- säänkestävä - vettähylyvä - hyvä tarttuvuus - korkea stabiilisuus
-----------------------	--

Tekniset tiedot :	Sideaine : Mineraalinen sideaine DIN EN 197-1 ja keinohartsipulveri Tiheys: n. 1,8 g / cm ³ Tartuntalujuus: n. 0,12 N / mm ²
--------------------------	--

Valmistelut :	Valmistelevat työt : Alustan, johon eristeet liimataan, tulee olla kantava, puhdas ja vapaa tartuntaa haittaavista aineksista.
----------------------	---

Sekoitus suhteet :	25 kg säkkiin sekoitetaan 5,5 – 6 l vettä. Sekoitetaan vispiläporakoneella.
---------------------------	--

Työskentely :	Levittääkää Profilkleber 1 K liimalaastia alustalle ja profiilin takapinnalle sekä leikattuihin päihin. Kammatkaa laasti auki hammaslastalla, hammaskoko 5 mm. Painakaa profiili tukevasti paikoilleen, tarvittaessa varmistakaa, ettei profiili pääse luisumaan. Siloitelkaa liimatut saumat käyttämällä kosteaa pensseliä. Poistakaa profiiliiliima verkotuslaastikerroksesta välittömästi vedellä, muuten verkotuskerroksen päälle tehtävän pinnoituksen tartunta heikentyy. Mikäli koriste profiili kiertää koko rakennuksen tai liimaatte useita profiileja peräkkäin älkää asettako profiileja tiukasti toisiaan vasten ja liimatko toisiinsa vaan liimatkaa profiilit alustaan ja jättäkää profiilien väliin avoin pystysuuntainen n. 1 cm leveä sauma. Avoin sauma voidaan vaahdottaa PU-vaahdolla aikaisintaan 24 h kuluttua. Kun PU-vahto on kovettunut, avataan sauma n. 1 cm syvyydeltä ja saumataan Dämmflex-saumamassalla. Kun liimalaasti on täysin kuivunut (n. 24 h kuluttua) pinnoitetaan profiilit Alsicolor Cryltec-maalilla kahteen kertaan. Kun koriste profiilit ovat yli 11 cm paksuja, pinnoitetaan ne kolmeen kertaan ja lisäksi käytetään verkkokaistaa. Profiilien vaakapinnoilla täytyy aina olla 2 – 5 % kaato.
----------------------	---

Menekki :	n. 3,0 kg / m ² Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.
------------------	--

Työskentelyolosuhteet :	Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.
--------------------------------	---

Kuivumisaika : n. 24 h
Riippuu alustan imukyvystä, lämpötilasta ja ilman kosteudesta.

**Työvälineiden
puhdistus :** Tuoreena vedellä.

Toimitukset : Pakkaukset : Paperisäkki 25 kg

Väri : Luonnonvaalea

Muuta : Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi: Kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi.